

シックハウス対策 改正建築基準法
F☆☆☆☆ 認定塗料

自然系植物油脂性

木部用浸透型着色剤

VATON^{FX}

人と環境に優しく、使いやすい着色剤です
塗膜は食品安全衛生法に適合する安全性があります

安心・安全性

VATONTM の塗膜は、厚生省食品衛生法・
食品添加物等 規格基準に適合しています。

VATONTM に使用している溶剤は、
米国のFDA規格基準に適合しています。
(食品・医薬品用途にも使用できる安全な溶剤です。)

VATONTM はシックハウス症候群への対応および
改正建築基準法に適合した
安全性の高い塗料です。

退色・変色に強い
耐候性ステインバトン



建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤

常備色16色

高級木工塗料 専門技術工場

大谷塗料株式会社

大阪・東京・名古屋・岡山・福岡・熊本



ISO9001: 認定取得
ISO14001: 認定取得

熊本工場: ISO9001 | 認定工場
ISO14001

丈夫に VATON^{FX} 耐候性



木部塗料専門メーカーの実績と50年以上の経験を生かし、今までに無い耐候性を有し従来市販品と比較にならない保護性を持ち、日本の風土に合った日本生まれの安全で安心して木部内外装に使用できる「自然系木部用浸透型着色剤」です。

VATON^{FX}は浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。

● バトンと一般市販品との耐候性比較 ●



■ 耐候性(退色・変色)に優れているため、従来の一般市販着色剤に比べ、遥かに丈夫で美しく、安定した色彩を保ちます。

美しく VATON^{FX} 作業性



塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることが出来ます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。

■ ディッピング(浸漬塗り)では、椅子、柵物、木柵等複雑な形状の物に、拭き取りなく均一にムラ無く仕上げることが出来ます。



塗りムラ、色ムラがでず、塗りやすさは抜群です。

手早く VATON^{FX} 仕上がり

■ 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。■ まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。

豊富な VATON^{FX} カラーバリエーション

■ 常備色16色(#501~#531) 木材、建材、加工材等のあらゆる木工製品に幅広く着色できます。



※この色見本は印刷物のため実物とは多少異なります。

■ 関連商品

VATON^{FX} システム(健康住宅塗装システム)

VATON^{FX} シーラー

VATON^{FX} トップクリヤ艶有り・VATON^{FX} フラット艶消し

■ 荷姿

各色 16ℓ、3.7ℓ、0.7ℓ

● ご用命は下記販売代理店もしくは最寄りの塗料店へ「VATON^{FX}(バトン)」とご指定下さい。●

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888 名古屋 052(793)4713 052(793)9654

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746

URL <http://www.otanipaint.com/>



■ お問い合わせは

VATON^{FX} ご使用上の注意

使用上の注意

- VATON^{FX}は希釈しないで原液のまま使用するように設計されています。これを希釈すると油脂量及び顔料等々のバランスがくずれて色ムラなどの原因となり、また、木材に対しても油脂量が不足することになりますので、ご注意ください。なお、色の濃度調整は#501透明にて行って下さい。
#501であれば、これらのバランスはくずれません。
- 使用に先立って、缶を充分に振り、棒でかき混ぜて下さい。使用中もよくかき混ぜながら使用して下さい。
- 雨天・低温時には、硬化が著しく遅くなる場合があります。雨天時・5℃以下の際には塗装を避けて下さい。

塗装上の注意

- 塗装前に必ず試し塗りをして下さい。
- 必ず換気をしながら塗装を行って下さい。また、塗装後もしばらく換気を行って下さい。
- 塗膜の付いている上にはVATON^{FX}は塗れません。塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
- 指定塗布量を超えて塗装されますと、硬化が遅れ、ホルムアルデヒドの発生が基準値以上になる場合があります。指定塗布量(50g/m²)を厳守下さい。
- 材の種類・温度差などにより、24時間でも乾燥しない場合があります。その場合は、そのまま次の工程に進まないで、バトンを用意して拭き取って下さい。または、十分乾燥させて下さい。

取り扱い上の注意

- 塗料の付着したウエスや、塗料カス、スプレーダスト等は、廃棄するまで必ず水につけておいて下さい。酸化重合型のため、自然発火する恐れがあります。
- 下水・河川・池・湖沼・海・井戸など地下水を汚染する可能性のある場所に廃棄しないで下さい。
- 涼しく換気のよい場所にて、直射日光を避けて保管して下さい。
- その他ラベル・容器の注意事項もお読み下さい。

No.	工 程	使用塗料及び配合割合	塗 装 方 法	塗 装 条 件 15℃～30℃		
				回 数	塗 布 量	乾 燥 時 間
1	素地研磨	#120～180ペーパー				
2	着 色	VATON ^{FX}	刷毛→拭き取り	1	50g/m ²	8時間以上

●ご用命は下記販売代理店もしくは最寄りの塗料店へ「VATON^{FX}(バトン)」とご指定下さい●

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901
東京 042(974)3191 042(974)2888 名古屋 052(793)4713 052(793)9654
九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746
URL <http://www.otanipaint.com/>



■お問い合わせは